MAPEI®

Keraquick

CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE EN 12004 C2F MAPEI MORTIER COLLE POUR CARRELAGE

Mortier colle amélioré à prise rapide destiné à la pose de carrelage en sol intérieur et extérieur et mur intérieur

Classe C2 F

DOMAINE D'APPLICATION

Pose de carrelage et pierre naturelle en sol intérieur (locaux P3 au plus) et extérieur et mur intérieur.

Sol	Intérieur	Extérieur	Mur	Intérieur
Support	**Exemples de formats admissibles de carreaux (en cm)***		**Support**	**Exemples de formats admissibles de carreaux (en cm)***
Dallage béton Chape ciment Plancher béton intermédiaire	60 x 60	45 x 45	Paroi béton	45 x 45
Chape sèche	40 x 50		Enduit de ciment	45 x 45
Dalles vinyle semi-rigides	60 x 60		Carreau de plâtre Enduit de plâtre	45 x 45 (1)
PVC homogène en lés	45 x 45		Plaque de plâtre carton-née	45 x 45
Ancien carrelage	60 x 60		Carreau de terre cuite (type carrobric)	45 x 45 (2)
Peinture/résine	60 x 60 (3)		Ancien carrelage	45 x 45
Système Mapegum WPS SPEC	60 x 60			
Plancher chauffant à eau	60 x 60 (4)			

(1) après application de **Primer G**

(2) si cloisons montées avec liant base plâtre, application préalable de **Primer G**

(3) après application du primaire **Mapeprim SP**.

(4) Si enrobé par une chape fluide

* Selon les règles de l'art, des limites plus restrictives peuvent exister en fonction des caractéristiques du chantier (nature et porosité des carreaux,...). Pour plus d'informations, consulter notre Service Technique.

CARACTERISTIQUES

- Prise rapide (réalisation des joints après 4 à 6 heures à + 23°C)
- Adhérence élevée.

MODE D'EMPLOI

Conditions d'application

- Température : comprise entre + 5°C et + 30°C
- Ne pas poser sur un support gelé, chaud ou ressuant l'humidité
- Un fort ensoleillement ou une ventilation importante sur la zone de travaux raccourcissent le temps ouvert du mortier colle.

Préparation du support

Les supports doivent être propres, plans, sains et solides (ils ne doivent pas ressuer l'humidité).
Les dallages doivent être réalisés depuis plus d'1 mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours, les enduits de ciment depuis plus de 48 heures.
Les parois et plancher béton doivent être âgés de plus de 2 mois.
Par temps chaud et/ou fort vent, ces supports seront humidifiés quelques heures avant la pose du carrelage.
Les supports à parement de plâtre doivent être secs (humidité résiduelle inférieure à 5 %). Dépoussiérer soigneusement puis appliquer une couche continue de **Primer G** à raison d'environ 150 g/m^2 puis laisser sécher.
Les anciens carrelages et dalles vinyles rigides doivent être adhérents à leur support. Ils seront décapés soigneusement afin d'éliminer toute substance pouvant nuire à l'adhérence.

Préparation de la gâchée

Dans un récipient propre contenant environ 6,5 litres d'eau (7 litres pour **Keraquick** blanc), verser un sac de **Keraquick** en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).
Laisser reposer quelques minutes puis malaxer à nouveau.

Application

Appliquer le mortier colle sur le support avec une spatule crantée, adaptée à la dimension et au relief des carreaux. L'application sera réalisée avec le côté lisse de la spatule afin de bien couvrir le support. L'épaisseur de colle sera réglée avec la spatule crantée. Dans certains cas, la pose doit être effectuée par double encollage (se référer au Cahier des Prescriptions Techniques ou au DTU 52.2 visant l'application concernée).

Ne pas appliquer de trop grandes surfaces afin d'éviter le dépassement du temps ouvert.

Pose des carreaux

Poser les carreaux et les battre énergiquement. Vérifier régulièrement la qualité du transfert du mortier colle sur l'envers des carreaux.

Jointoiement

La largeur des joints doit être adaptée à la dimension des carreaux (se référer aux CPT ou DTU 52.2).
Le jointoiement sera réalisé après séchage de **Keraquick** avec l'un des produits suivants :

- **Keracolor SF ***
  (joints de 1 à 4 mm de largeur).
- **Keracolor FF**
  (joints de 1 à 6 mm de largeur).
- **Keracolor GG ***
  (joints de 4 à 15 mm de largeur).
- **Keracolor GG Souple**
  (joints de 4 à 15 mm de largeur).
- **Keracolor Rustic ***
  (joints de 5 à 50 mm de largeur).
- **Ultracolor Plus** , mortier à prise rapide (joints de 2 à 20 mm de largeur).
- **Kerapoxy** mortier époxy antiacide.

Les joints de fractionnement, les joints rentrants et saillants (angles), les joints périphériques ainsi que les joints de raccordement aux appareils sanitaires seront traités avec un mastic élastomère adapté (**Mapesil AC**, **Mapesil LM** ou **Mapeflex PU21**).

peut être gâché avec **Fugolastic afin d'améliorer ses caractéristiques.*

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PREPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Le produit contient du ciment, qui en contact avec la sueur ou autres fluides corporels peut provoquer une réaction alcaline irritante et réactions allergiques sur des sujets prédisposés. Il convient d'utiliser des gants et des lunettes de protection.
Pour toute information complémentaire, consulter la fiche de donnees de sécurité.

Keraquick

DONNEES TECHNIQUES (mesurées à + 23°C et 50 % d'humidité relative)	
CARACTÉRISTIQUES DE LA POUDRE	
Couleurs	Gris / blanc
Masse volumique apparente (kg/m³)	environ 1300
Classe de danger selon la directive CE 1999/45	irritant. Avant l'utilisation, consulter le paragraphe "instructions de sécurité" ainsi que les informations reportées sur l'emballage et sur la Fiche des Données de Sécurité.
Classification douanière	3824 50 90
CARACTÉRISTIQUES DE LA GÂCHÉE	
Taux de gâchage	26 % (pour le gris) et 28 % (pour le blanc)
Masse volumique (kg/m³)	environ 1600
pH	supérieur à 12
Durée d'utilisation	30 minutes
Temps ouvert	environ 15 minutes
Délai d'ajustabilité	environ 15 minutes
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT DURCI	
Durée d'utilisation	30 minutes
Temps ouvert	environ 15 minutes
Délai d'ajustabilité	environ 15 minutes

CONSOMMATION

Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

Exemples (dents carrées 6 mm)	Spatule C6 (dents carrées 9 mm)	Spatule C9 (diamètre 20 mm)	Demi-ronde
Simple encollage	3.5 kg / m²	4.5 kg / m²	7 kg / m²
Double encollage	5 kg / m²	6 kg / m²	8 kg / m²

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 kg en gris et de 23 kg en blanc, boîte de 5 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine dans un local tempéré à l'abri de l'humidité.
Remarque : Après quelques mois de stockage, les délais de prise et de séchage peuvent être allongés. Produit conforme aux prescriptions de la Directive 2003/53/CE.

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition.

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contre façon

103-03-2010